Approvato da AD……... *Redatto da RAP……*

EGIZANOTTO

0474

- cava "Vianelle" e cantiere Via Cappuccini - Marano Vicentino - VI-

13

0474 - CPR -0109

Prestazione dichiarata secondo EN13242:2002+A1:2007 - aggregati per la costruzioni stradali

Caratteristiche essenziali		**Prestazione**						
		Pietrisco 8/12	Pietrisco 12/25	Pietriscotto 30/60	Stabilizzato 0/30	Stabilizzato di roccia 0/30	Materiale roccioso 0/80	Ghiaia in natura
	DOP	**01 STR MV**	**02 STR MV**	**03 STR MV**	**04 STR MV**	**06 STR MV**	**07 STR MV**	**05 STR MV**
Dimensione delle particelle								
Dimensione dell'aggregato	designazione (d/D)	8/12,5	12,5/20	31,5/63	0/16	0/16	0/80	0/80
Granulometria	categoria	GC85/15	Gc80/20	Gc85/15	G_A85	G_A85	G_A85	G_A80
Forma delle particelle								
Coefficiente di appiattimento	categoria	FI20	FI20	FI20	FI20	FI20	FI20	FI20
Indice di forma	categoria	SI20	SI20	SI20	SI20	SI20	SI20	SI20
Massa volumica delle particelle	valore dichiarato (Mg/m)	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Assorbimento dell'acqua	valore dichiarato (%)	1	1	1	1	1	1	1
Pulizia								
Quantità delle polveri	categoria	f_2	f_2	f_2	f12	f7	f5	f5
Qualità delle polveri equivalente in sabbia	valore dichiarato SE(%)	NPD	NPD	NPD	59	59	55	58
valore di blu	valore dichiarato MB(g/kg)	NPD	NPD	NPD	MB 3	MB 1,5	MB 9	MB 7
Contenuto di conchiglie	categoria	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Resistenza alla frammentazione aggregato grosso****	categoria	LA_{25}	LA_{25}	LA_{25}	LA_{25}	LA_{25}	LA_{25}	LA_{25}
Resistenza all'usura aggregato grosso****	categoria	MDE15	MDE15	MDE15	MDE15	MDE15	MDE15	MDE15
Resistenza alla levigabilità****	categoria	VL48	VL48	VL48	VL48	VL48	VL48	VL48
Resistenza all'abrasione superficiale	categoria	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	categoria	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Percentuale frantumate negli aggregati grossi****	categoria	C90/3	C90/3	C90/3	C90/3	C90/3	C90/3	C90/3
Composizione/contenuto								
Cloruri****	valore dichiarato C (%)	C<0,01	C<0,01	C<0,01	C<0,01	C<0,01	C<0,01	C<0,01
Solfati solubili in acido****	categoria	AS02	AS02	AS02	AS02	AS02	AS02	AS02
Zolfo totale****	passa/non passa	S<1%	S<1%	S<1%	S<1%	S<1%	S<1%	S<1%
Contenuto di carbonato di calcio****	valore dichiarato	80,4%	80,4%	80,4%	80,4%	80,4%	80,4%	80,4%
Sostanze organiche								
Contenuto di sostanza umica****		negativo	negativo	negativo	negativo	negativo	negativo	negativo
Acido fulvico (se valore di sostanza umica alto)	passa/non passa	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Prova di restistenza comparativa - tempo di presa	passa/non passa	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Impurezze organiche leggere****	valore dichiarato (%)	m_{LPC}<0,1	m_{LPC}<0,1	m_{LPC}<0,1	m_{LPC}<0,1	m_{LPC}<0,1	m_{LPC}<0,1	m_{LPC}<0,1
Durabiltà al gelo/disgelo****	categoria	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1
Stabilità di volume								
Ritiro per essicamento	passa/non passa (0,075%)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Stabilità scoria d'altoforno raffreddata ad aria								
Disintegrazione del silicato dicalcico	passa/non passa	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Disintegrazione del ferro	passa/non passa	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Sostanze pericolose*								
Emissione radioattività*	valore dichiarato	nei limiti di legge	nei limiti di legge	"nei limiti di legge"	"nei limiti di legge"	"nei limiti di legge"	"nei limiti di legge"	"nei limiti di legge"
Rilascio metalli pesanti*	passa/non passa	nei limiti di legge	nei limiti di legge	"nei limiti di legge"	"nei limiti di legge"	"nei limiti di legge"	"nei limiti di legge"	"nei limiti di legge"
Rilascio di idrocarbur policromatici*	passa/non passa	nei limiti di legge	nei limiti di legge	"nei limiti di legge"	"nei limiti di legge"	"nei limiti di legge"	"nei limiti di legge"	"nei limiti di legge"
Rilascio di altre sostanze pericolose*	valore dichiarato	nei limiti di legge	nei limiti di legge	"nei limiti di legge"	"nei limiti di legge"	"nei limiti di legge"	"nei limiti di legge"	"nei limiti di legge"
Reattività alcali-silice****	valore dichiarato	non reattivo RA1	non reattivo RA1	non reattivo RA1	non reattivo RA1	non reattivo RA1	non reattivo RA1	non reattivo RA1
Analisi petrografica****	valore dichiarato	carbonatica-silicatica	carbonatica-silicatica	carbonatica-silicatica	carbonatica-silicatica	carbonatica	carbonatica	carbonatica-silicatica

*tutti i parametri rientrano nei limiti fissati dall' all. 3 D.M. 05/02/98, cosi' come modificato dal D.M. 186/2006
** granulometria da dichiarare poiché il trattenuto al setaccio D è <1%
****tutti i parametri derivano dalle prove effettuate sulla ghiaia in natura

DDT. N _____ DATA_____